

## Hoja Técnica

# PP/ABJ-5

### CONCENTRADO ANTIBLOQUEANTE BASE POLIPROPILENO

El **PP/ABJ-5** es un concentrado de dióxido de silicio sintético en una base de polipropileno. Fue diseñado para reducir los niveles de bloqueo entre las películas de polipropileno monocapas o multicapas. Este producto también puede utilizarse como agente antideslizante en películas de uso industrial.

Propiedades	Valores Típicos
Dióxido de Silicio (%)	5 +/- 2
Índice de Fluidez (gr/10 min.)	0.5 a 8
Humedad (%)	<0.07

Se recomienda el uso del concentrado antibloqueante PP/ABJ-5 en combinación de un concentrado deslizante puro tipo PP/SSD5 para la elaboración de películas en donde se desea controlar los niveles exactos de aditivo deslizante y antibloqueante.

El concentrado antibloqueante PP/ABJ-5 sugerimos alimentarse a niveles del 2.5% y a partir de ahí aumentar o disminuir el nivel según se requiera. En películas coextruidas, se recomienda aplicar este concentrado solo en las capas exteriores.

Información Regulatoria.	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520
Almacenamiento:	Hasta el momento no ha sido determinado el tiempo de vida medio para este concentrado. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	EL concentrado PP/ABJ-5 no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares.

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD. ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT-PP/ABJ-5 / Julio / 10