

# CONCENTRADO SS/PC-20020 Rev. A

## HOJA TÉCNICA

### CONCENTRADO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE

**El Concentrado SS/PC-20020** es un producto que fue diseñado para impartir lubricidad y antibloqueo a las películas de polietileno. Al utilizarlo en la elaboración de películas de polietileno disminuye el COF y el bloqueo entre películas. Este producto fue formulado con agentes antibloqueantes inorgánicos de tamaño de partícula media

Puede utilizarse en la elaboración de espuma de polietileno en donde ayuda a controlar el tamaño y separación controlada de celdas.

Puede utilizarse en la elaboración de películas de LDPE, LLDPE, mPE y mezclas entre ellos.

Propiedades	Parámetro	Valor
Pellet por gramo	N.A.	20 a 50
Humedad	%	≤ 0.25
Índice de Fluidez	Gr/ 10 min Pesa de 2.16 kg a 190°C	1.5 a 2.5

El concentrado SS/PC-20020 encuentra su mejor aplicación en la elaboración de películas soplada o plana de calibre estándar en donde se requiera un buen balance entre COF y costo. Recomendamos iniciar con una aplicación del 1.5% y de ahí adicionar una mayor o menor cantidad según se requiera.

En la elaboración de espuma de polietileno sugerimos iniciar con una aplicación del 2%.

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3297; 21CFR 3860; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520.
Almacenamiento:	Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a ácidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El concentrado SS/PC-20020 no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad.

### Notas al calce

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERÁN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTÁ BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT Concentrado SS/PC-20020 Rev. A / Octubre / 2019