



CONCENTRADO SS/FX Rev. B

HOJA TÉCNICA

CONCENTRADO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE

El **Concentrado SS/FX** es un producto que fue diseñado para impartir lubricidad y antibloqueo a las películas de polietileno. Al utilizarlo en la elaboración de películas de polietileno disminuye el Coeficiente de Fricción y el bloqueo entre películas. Este producto fue formulado con agentes antibloqueantes inorgánicos de tamaño de partícula controlada con lo que se tiene poca afectación a las propiedades ópticas de la película.

Puede utilizarse en la elaboración de películas de LDPE, LLDPE, mLLDPE y mezclas entre ellos.

| Propiedades | Parámetro | Valor |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| Pellet por gramo | N.A. | 20 a 40 |
| Volátiles (Humedad) | % | ≤ 0.25 |
| Índice de Fluidez (MFI) | Gr/ 10 min Pesa de 2.16 kg a 190°C | 1 a 7 |

El **concentrado SS/FX** encuentra su mejor aplicación en la elaboración de películas soplada o plana que requieran buenas propiedades ópticas. Recomendamos iniciar con una aplicación del 1% y de ahí adicionar una mayor o menor cantidad según se requiera.

| | |
|--------------------------|---|
| Información Regulatoria: | Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3860; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520 |
| Almacenamiento: | Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a ácidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses. |
| Peligrosidad: | El concentrado SS/FX no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad. |

Notas al calce

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERÁN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA. RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO. QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT- CONCENTRADO SS/FX Rev. B / Marzo 2021