



# POLISTAB® UV-H58 Rev. A

## HOJA TÉCNICA

### ESTABILIZADOR ULTRAVIOLETA PARA RAFIA DE POLIPROPILENO

El Polistab® UV-H58 es un concentrado estabilizador ultravioleta a base de HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), estabilización básica con antioxidantes que actúan en forma sinérgica con el estabilizador ultravioleta, antifibrilante y ayuda de proceso base fluoropolímero. Su vehículo es resina polipropileno grado homopolímero.

Todas las materias primas con las que está fabricado este concentrado cuentan con aprobación FDA o similar según su país de origen, para ser utilizados en envases a contener alimento de consumo humano.

Propiedades	Parámetro	Valor
Pellet por gramo	N.A.	20 a 60
Humedad	%	≤ 0.25
Índice de Fluidez	Gr/ 10 min Pesa de 2.16 kg a 230°C	3 a 30

El Polistab® UV-H58 está especialmente recomendado para la fabricación de rafia de uso en contenedor tipo supersaco. El porcentaje de aplicación que se debe de usar depende principalmente de los siguientes factores: tiempo de vida medio esperado del producto fabricado, zona geográfica (kLy/año) de uso del producto, espesor del material, calidad de las materias primas y proceso de fabricación entre otros.

Para el cumplimiento de la norma JCIBPC (bagging specification of Nacional Cotton Council of America), se recomienda el uso de este producto al 3%.

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3860; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520.
Almacenamiento:	Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a ácidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El concentrado Polistab® UV-H58 no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad.

### Notas al calce

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERÁN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT Polistab® UV-H58 Rev. A / Octubre / 2019

4-STE-001 Rev. C

**GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V.**  
CALZ. OLÍMPICA 1554 COL. QUINTA VELARDE, GUADALAJARA, JAL. MÉXICO CP. 44430  
TEL. +52 (33) 39-42-22-00 Ó TEL. +52 (33) 39-42-22-09 [www.plastikrom.com](http://www.plastikrom.com)

